

produce & better product to customers

水溶性中和防錆剤

HYP-W50

【特長】

水で希釈して使用できる経済的な水溶性防錆剤です。また、酸洗浄後の中和防錆剤としてもご使用できます。

【性状・成分】

主成分：有機酸アミン塩 色：無色または淡黄色
pH10.7 (5%) 比重：1.02 (20°C)



4L・20L

【用途】

- ・鉄鋼など加工部品の一時防錆
- ・酸洗浄後の中和及び一時防錆
- ・冷却管などの防錆添加剤として

【使用法】

水で20倍～50倍で希釈し、浸漬または噴霧してご使用ください。
防錆期間はおおむね1～2週間程度です。
酸洗浄（HYP-R1Sなど）後の中和剤としてご使用の場合は、20倍希釈程度に希釈してください。使用頻度により中和能力が劣化してきますので、定期的な液交換をお薦めします。

【注意事項】

材質によっては変色する場合があります、端材などを使ってあらかじめご確認ください。
ご使用前に必ず「製品案内データシート」をお読みください。
乳幼児の手の届かないところに保管してください。

販売店

 株式会社NMC

<http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町6-9 神戸ファッショントマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名古屋ビルディング2F
Tel:052-684-7852