

produce & better product to customers

毒劇物非該当

ステンレスの溶接焼け・レーザー加工後の焼け落としバリ取り剤

ハイプロステンフレンド HP

容量：5Kg・20Kg

フッ酸非含有 PRTR 法非該当
極めて安全でフレンドリーな製品です。

- 【特長】**
- ・フッ酸非含有でありながら、含有製品同等の洗浄力を誇ります。
 - ・ガスの発生や刺激臭も殆んどなく、使い勝手は抜群です。
 - ・安全な作業環境作りに大きく貢献します。
- 【性状・成分】**
- ・主成分：無機酸・有機酸・両性活性剤・水（PH：1未満）
- 【用途】**
- ・ステンレスの溶接焼け落とし剤（浸漬用）
 - ・レーザー加工後の焼け除去とバリ取りに最適
- 【使用法】**
- ・本製品は硬質プラスチック容器、またはホウロウ容器をお使いください。金属製の容器は使用しないでください。
 - ・原液または状況に応じて水で希釈してお使いいただけます。
 - ・焼け取り、バリ取りの浸漬時間は変わるため、状況を見ながら引き上げてください。
 - ・洗浄後はワークを十分に水洗してください。その際、刷毛等の柔らかいものでブラッシングする事をお勧めします。
- 【注意事項】**
- ・ご使用前に必ず製品安全データシートをお読みください。
 - ・鏡面素材については光沢が失われますのでご注意願います。
 - ・乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。
 - ・直射日光を避け、換気の良い冷暗所（5℃～50℃以内）に保管して下さい。
 - ・廃液は廃棄物処理業者に委託してください。ご要望がありましたらご紹介致します。

販売店



株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel. 042-345-1356 Fax. 042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel. 078-842-6096 Fax. 078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp

福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel. 092-609-9090 Fax. 092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp

名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel: 052-684-7852